



## Max Cimentati

71408

71x71cm | Até 6 faces diferentes

## LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF &lt; 0,4).

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                    |           |                     |                       |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Tipologia:         | Acetinado | Espessura:          | 7,20 mm               |
| Caixas/Pallet:     | 32        | Peso/Caixa:         | 40,00 Kg              |
| Peso do Pallet:    | 1.380 Kg  | m²/Caixa:           | 2,52 m²               |
| Junta Mínima:      | 1,5 mm    | Peças/Caixa:        | 5                     |
| m²/Pallet:         | 80,64 m²  | Tam. de Fabricação: | 710,00 mm X 710,00 mm |
| Grupo de absorção: | Bla       | Acabamento:         | Retificado            |

| PROPIEDADES FÍSICAS         | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                  | ESPECIFICAÇÃO   |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Absorção de água            | ISO 10545-3      | ISO 13006   $EV \leq 0,5\%$ | $EV \leq 0,5\%$ |
| Carga de ruptura            | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 700$ N    | $\geq 700$ N    |
| Resistência a flexão        | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 35$ N/mm² | $\geq 35$ N/mm² |
| Resistência ao impacto      | ISO 10545-5      | ISO 13006   $\geq 0,55$     | $\geq 0,55$     |
| Expansão por umidade        | ISO 10545-10     | ISO 13006   $\leq 0,6$ mm/m | $\leq 0,6$ mm/m |
| Resistência ao gretamento   | ISO 10545-11     | ISO 13006   Resistente      | Resistente      |
| Resistência ao congelamento | ISO 10545-12     | Recomendação do fabricante  | Não Resistente  |
| Resistência à mancha d'agua | Ensaio interno   | Resistir à mancha d'agua    | Resistente      |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                                                  | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS           | ESPECIFICAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Resistência ao ataque químico                                                                                         |                  |                      |               |
| Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração<br>Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina | ISO 10545-13     | ISO 13006   $\geq B$ | $\geq B$      |
| Resistência ao manchamento                                                                                            | ISO 10545-14     | ISO 13006   $\geq 3$ | $\geq 3$      |
| Placas esmaltadas                                                                                                     |                  |                      |               |

| COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO                                                                                                                                          | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Coefficiente de atrito úmido                                                                                                                                            | NBR 16919        | NBR 16919  <br>< 0,4 instalações normais<br>$\geq 0,4$ locais onde se requer<br>resistência ao<br>escorregamento | < 0,4                        |
|   |                  |                              | REV.01 - September -<br>2025 |
| CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA                                                                                                                                                 |                  | CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO                                                                                          |                              |

castelliporcelanato.com.br