



Filetto Mix

RT38024

38x76cm | Até 4 faces diferentes | V2 - Baixa

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                    |          |                     |                       |
|--------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| Tipologia:         | Mate     | Espessura:          | 7,45 mm               |
| Caixas/Pallet:     | 48       | Peso/Caixa:         | 34,00 Kg              |
| Peso do Pallet:    | 1.458 Kg | m²/Caixa:           | 2,02 m²               |
| Junta Mínima:      | 2 mm     | Peças/Caixa:        | 7                     |
| m²/Pallet:         | 96,96 m² | Tam. de Fabricação: | 380,00 mm X 760,00 mm |
| Grupo de absorção: | BI Ib    | Acabamento:         | Retificado            |

| PROPIEDADES FÍSICAS         | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                                   | ESPECIFICAÇÃO            |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Absorção de água            | ISO 10545-3      | ISO 13006   $6 \% < Ev \leq 10 \%$           | $6 \% < Ev \leq 10 \%$   |
| Carga de ruptura            | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 500 \text{ N}$             | $\geq 500 \text{ N}$     |
| Resistência a flexão        | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 18 \text{ N/mm}^2 \geq 18$ | $\geq 18 \text{ N/mm}^2$ |
| Resistência ao impacto      | ISO 10545-5      | ISO 13006   $\geq 0,55$                      | $\geq 0,55$              |
| Expansão por umidade        | ISO 10545-10     | ISO 13006   $\leq 0,6 \text{ mm/m}$          | $\leq 0,6 \text{ mm/m}$  |
| Resistência ao gretamento   | ISO 10545-11     | ISO 13006   Resistente                       | Resistente               |
| Resistência ao congelamento | ISO 10545-12     | Recomendação do fabricante                   | Não Resistente           |
| Resistência à mancha d'agua | Ensaio interno   | Resistir à mancha d'agua                     | Resistente               |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                          | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                  | ESPECIFICAÇÃO   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Resistência ao ataque químico                                 | ISO 10545-13     | ISO 13006   $\geq \text{B}$ | $\geq \text{B}$ |
| Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração          |                  |                             |                 |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina |                  |                             |                 |
| Resistência ao manchamento                                    | ISO 10545-14     | ISO 13006   $\geq 3$        | $\geq 3$        |
| Placas esmaltadas                                             |                  |                             |                 |

| COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Coefficiente de atrito úmido   | NBR 16919        | NBR 16919  <br>< 0,4 instalações normais<br>$\geq 0,4$ locais onde se requer<br>resistência ao<br>escorregamento | < 0,4         |



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA



CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO

REV.02 - October - 2025

emramaco.com.br