



Pávia Brown

HD61/1030

60,5x60,5cm | Até 4 faces diferentes | V2 - Baixa

LDX ABS- Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento (COF $\geq$ 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tipologia:	Relevo	Espessura:	6,80 mm
Caixas/Pallet:	32 caixas	Peso/Caixa:	40,00 Kg
Peso do Pallet:	1.098 Kg	m ² /Caixa:	2,58 m ²
Junta Mínima:	5 mm	Peças/Caixa:	7 peças
m ² /Pallet:	82,56 m ²	Tam. de Fabricação:	607,00 mm X 607,00 mm
Grupo de absorção:	BIIB	Acabamento:	Não retificado

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Absorção de água	ISO 10545-3	ISO 13006 6 % < Ev $\leq$ 10 %	6 % < Ev $\leq$ 10 %
Carga de ruptura	ISO 10545-4	ISO 13006 $\geq$ 500 N	$\geq$ 500 N
Resistência a flexão	ISO 10545-4	ISO 13006 $\geq$ 18 N/mm ²	$\geq$ 18 N/mm ²
Resistência ao impacto	ISO 10545-5	ISO 13006 $\geq$ 0,55	$\geq$ 0,55
Expansão por umidade	ISO 10545-10	ISO 13006 $\leq$ 0,6 mm/m	$\leq$ 0,6 mm/m
Resistência ao gretamento	ISO 10545-11	ISO 13006 Resistente	Resistente
Resistência ao congelamento	ISO 10545-12	Recomendação do fabricante	Não Resistente
Resistência à mancha d'água	Ensaio interno	Resistir à mancha d'água	Resistente

PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico	ISO 10545-13	ISO 13006 $\geq$ B	$\geq$ B
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina			
Resistência ao manchamento			
Placas esmaltadas	ISO 10545-14	ISO 13006 $\geq$ 3	$\geq$ 3

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coeficiente de atrito úmido	NBR 16919	NBR 16919 < 0,4 instalações normais $\geq$ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento	$\geq$ 0,4
 CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	 CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO	REV.01 - September - 2026
CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA	CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO		

embramaco.com.br