



## Quaruba Beige

**RT60016**

60x60cm | Até 4 faces diferentes | V2 - Baixa

### LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

<b>Tipologia:</b>	Brilhante	<b>Espessura:</b>	7,00 mm
<b>Caixas/Pallet:</b>	32	<b>Peso/Caixa:</b>	40,00 Kg
<b>Peso do Pallet:</b>	1.106 Kg	<b>m<sup>2</sup>/Caixa:</b>	2,52 m <sup>2</sup>
<b>Junta Mínima:</b>	2 mm	<b>Peças/Caixa:</b>	7
<b>m<sup>2</sup>/Pallet:</b>	80,64 m <sup>2</sup>	<b>Tam. de Fabricação:</b>	600,00 mm X 600,00 mm
<b>Grupo de absorção:</b>	Blb	<b>Acabamento:</b>	Retificado

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Absorção de água	ISO 10545-3	ISO 13006   6 % < Ev ≤ 10 %	6 % < Ev ≤ 10 %
Carga de ruptura	ISO 10545-4	ISO 13006   ≥ 500 N	≥ 500 N
Resistência a flexão	ISO 10545-4	ISO 13006   ≥ 18 N/mm <sup>2</sup>	≥ 18 N/mm <sup>2</sup>
Resistência ao impacto	ISO 10545-5	ISO 13006   ≥ 0,55	≥ 0,55
Expansão por umidade	ISO 10545-10	ISO 13006   ≤ 0,6 mm/m	≤ 0,6 mm/m
Resistência ao gretamento	ISO 10545-11	ISO 13006   Resistente	Resistente
Resistência ao congelamento	ISO 10545-12	Recomendação do fabricante	Não Resistente
Resistência à mancha d'água	Ensaio interno	Resistir à mancha d'água	Resistente

PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico			
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	ISO 13006   ≥ B	≥ B
Resistência ao manchamento	ISO 10545-14	ISO 13006   ≥ 3	≥ 3
Placas esmaltadas			

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coefficiente de atrito úmido	NBR 16919	NBR 16919   < 0,4 instalações normais ≥ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento	< 0,4



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA



CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO

REV.01 - May - 2026

[embramaco.com.br](http://embramaco.com.br)