

Savana Satiny Supra

RT11001

21x123cm | Até 12 faces diferentes | V2 - Baixa



LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tipologia:	Acetinado	Espessura:	7,70 mm
Caixas/Pallet:	36	Peso/Caixa:	30 Kg
Peso do Pallet:	1.047 Kg	m²/Caixa:	1,80 m²
Junta Mínima:	2 mm	Peças/Caixa:	7
m²/Pallet:	64,80 m²	Tam. de Fabricação:	210,00 mm X 1230,00 mm
Grupo de absorção:	Bllb	Acabamento:	Retificado

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Absorção de água	ISO 10545-3	ISO 13006 $6\% < Ev \leq 10\%$	$6\% < Ev \leq 10\%$
Carga de ruptura	ISO 10545-4	ISO 13006 $\geq 800\text{ N}$	$\geq 800\text{ N}$
Resistência a flexão	ISO 10545-4	ISO 13006 $\geq 18\text{ N/mm}^2$	$\geq 18\text{ N/mm}^2$
Resistência ao impacto	ISO 10545-5	ISO 13006 $\geq 0,55$	$\geq 0,55$
Expansão por umidade	ISO 10545-10	ISO 13006 $\leq 0,6\text{ mm/m}$	$\leq 0,6\text{ mm/m}$
Resistência ao gretamento	ISO 10545-11	ISO 13006 Resistente	Resistente
Resistência ao congelamento	ISO 10545-12	Recomendação do fabricante	Não Resistente
Resistência à mancha d'água	Ensaio interno	Resistir à mancha d'água	Resistente

PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico			
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	ISO 13006 $\geq B$	$\geq B$
Resistência ao manchamento	ISO 10545-14	ISO 13006 ≥ 3	≥ 3
Placas esmaltadas			

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coefficiente de atrito úmido	NBR 16919	NBR 16919 $< 0,4$ instalações normais $\geq 0,4$ locais onde se requer resistência ao escorregamento	$< 0,4$
 			REV.01 - May - 2026
CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA	CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO		

emramaco.com.br