



# White Absolute

**53500**

33x60,5cm | Bold | Até 1 faces diferentes | V1 - Uniforme

**LA - Paredes**

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0,4).

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO**

|                    |           |                     |                       |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Tipologia:         | Brilhante | Espessura:          | 7,45 mm               |
| Caixas/Pallet:     | 54        | Peso/Caixa:         | 40,00 Kg              |
| Peso do Pallet:    | 1.842 Kg  | m²/Caixa:           | 2,43 m²               |
| Junta Mínima:      | 5 mm      | Peças/Caixa:        | 12                    |
| m²/Pallet:         | 131,22 m² | Tam. de Fabricação: | 334,50 mm X 607,00 mm |
| Grupo de absorção: | BIlb      | Acabamento:         | Não retificado        |

| PROPIEDADES FÍSICAS         | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                  | ESPECIFICAÇÃO   |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Absorção de água            | ISO 10545-3      | ISO 13006   6 % < Ev ≤ 10 % | 6 % < Ev ≤ 10 % |
| Carga de ruptura            | ISO 10545-4      | ISO 13006   ≥ 500 N         | ≥ 500 N         |
| Resistência a flexão        | ISO 10545-4      | ISO 13006   ≥ 18 N/mm²      | ≥ 18 N/mm²      |
| Resistência ao impacto      | ISO 10545-5      | ISO 13006   ≥ 0,55          | ≥ 0,55          |
| Expansão por umidade        | ISO 10545-10     | ISO 13006   ≤ 0,6 mm/m      | ≤ 0,6 mm/m      |
| Resistência ao gretamento   | ISO 10545-11     | ISO 13006   Resistente      | Resistente      |
| Resistência ao congelamento | ISO 10545-12     | Recomendação do fabricante  | Não Resistente  |
| Resistência à mancha d'agua | Ensaio interno   | Resistir à mancha d'agua    | Resistente      |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                          | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS      | ESPECIFICAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Resistência ao ataque químico                                 | ISO 10545-13     | ISO 13006   ≥ B | ≥ B           |
| Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração          |                  |                 |               |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina |                  |                 |               |
| Resistência ao manchamento                                    | ISO 10545-14     | ISO 13006   ≥ 3 | ≥ 3           |
| Placas esmaltadas                                             |                  |                 |               |

| COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO                                                                                                           | MÉTODO DE ENSAIO                                                                                                                      | REQUISITOS                                                                                                      | ESPECIFICAÇÃO                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Coefficiente de atrito úmido                                                                                                             | NBR 16919                                                                                                                             | NBR 16919  <br>< 0,4 instalações normais<br>≥ 0,4 locais onde se requer<br>resistência ao<br>escorregamento     | < 0,4                        |
| <br>CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA<br>DE GESTÃO DE QUALIDADE | <br>CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA<br>DE GESTÃO AMBIENTAL | <br>CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO | REV.01 - September -<br>2025 |
| CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA                                                                                                                  | CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO                                                                                                               |                                                                                                                 |                              |

emramaco.com.br