



## Loft Off White

94032

94x94cm | Até 6 faces diferentes | V2 - Baixa

## LD - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas. Recomendado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                 |            |                     |                       |
|-----------------|------------|---------------------|-----------------------|
| Tipologia:      | Acetinado  | Espessura:          | 7,30 mm               |
| Caixas/Pallet:  | 24         | Peso/Caixa:         | 45,00 Kg              |
| Peso do Pallet: | 1.083 Kg   | m²/Caixa:           | 2,65 m²               |
| Junta Mínima:   | 1,5 mm     | Peças/Caixa:        | 3                     |
| m²/Pallet:      | 63,60 m²   | Tam. de Fabricação: | 940,00 mm X 940,00 mm |
| Acabamento:     | Retificado | Grupo de absorção:  | Bla                   |

| PROPIEDADES FÍSICAS         | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                  | ESPECIFICAÇÃO   |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Absorção de água            | ISO 10545-3      | ISO 13006   $EV \leq 0,5\%$ | $EV \leq 0,5\%$ |
| Carga de ruptura            | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 700$ N    | $\geq 700$ N    |
| Resistência a flexão        | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 35$ N/mm² | $\geq 35$ N/mm² |
| Resistência ao impacto      | ISO 10545-5      | ISO 13006   $\geq 0,55$     | $\geq 0,55$     |
| Expansão por umidade        | ISO 10545-10     | ISO 13006   $\leq 0,6$ mm/m | $\leq 0,6$ mm/m |
| Resistência ao gretamento   | ISO 10545-11     | ISO 13006   Resistente      | Resistente      |
| Resistência ao congelamento | ISO 10545-12     | Recomendação do fabricante  | Não Resistente  |
| Resistência à mancha d'água | Ensaio interno   | Resistir à mancha d'água    | Resistente      |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                          | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS           | ESPECIFICAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Resistência ao ataque químico                                 | ISO 10545-13     | ISO 13006   $\geq B$ | $\geq B$      |
| Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração          |                  |                      |               |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina |                  |                      |               |
| Resistência ao manchamento                                    | ISO 10545-14     | ISO 13006   $\geq 3$ | $\geq 3$      |
| Placas esmaltadas                                             |                  |                      |               |

| COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO                                                                                                                                                    | MÉTODO DE ENSAIO                                                                                                                                                                   | REQUISITOS                                                                                                  | ESPECIFICAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Coefficiente de atrito úmido                                                                                                                                                      | NBR 16919                                                                                                                                                                          | NBR 16919  <br>< 0,4 instalações normais<br>≥ 0,4 locais onde se requer<br>resistência ao<br>escorregamento | < 0,4         |
| <div></div> | <div></div> | REV.02 - September - 2025                                                                                   |               |
| CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA                                                                                                                                                           | CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO                                                                                                                                                            |                                                                                                             |               |

embramaco.com.br