



## Nantes

94028

94x94cm | Até 6 faces diferentes | V2 - Baixa

## LDX ABS - Alto Tráfego

Ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego de pessoas e onde se requer resistência ao escorregamento (COF  $\geq 0,4$ ).

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

|                         |                      |                        |                       |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipologia:              | Granilha             | Espessura:             | 7,30 mm               |
| Caixas/Pallet:          | 24                   | Peso/Caixa:            | 45,00 Kg              |
| Peso do Pallet:         | 1.083 Kg             | m <sup>2</sup> /Caixa: | 2,65 m <sup>2</sup>   |
| Junta Mínima:           | 1,5 mm               | Peças/Caixa:           | 3                     |
| m <sup>2</sup> /Pallet: | 63,60 m <sup>2</sup> | Tam. de Fabricação:    | 940,00 mm X 940,00 mm |
| Acabamento:             | Retificado           | Grupo de absorção:     | Bla                   |

| PROPIEDADES FÍSICAS         | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS                              | ESPECIFICAÇÃO               |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Absorção de água            | ISO 10545-3      | ISO 13006   EV $\leq 0,5\%$             | EV $\leq 0,5\%$             |
| Carga de ruptura            | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 700$ N                | $\geq 700$ N                |
| Resistência a flexão        | ISO 10545-4      | ISO 13006   $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> | $\geq 35$ N/mm <sup>2</sup> |
| Resistência ao impacto      | ISO 10545-5      | ISO 13006   $\geq 0,55$                 | $\geq 0,55$                 |
| Expansão por umidade        | ISO 10545-10     | ISO 13006   $\leq 0,6$ mm/m             | $\leq 0,6$ mm/m             |
| Resistência ao gretamento   | ISO 10545-11     | ISO 13006   Resistente                  | Resistente                  |
| Resistência ao congelamento | ISO 10545-12     | Recomendação do fabricante              | Não Resistente              |
| Resistência à mancha d'água | Ensaio interno   | Resistir à mancha d'água                | Resistente                  |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                          | MÉTODO DE ENSAIO | REQUISITOS           | ESPECIFICAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Resistência ao ataque químico                                 | ISO 10545-13     | ISO 13006   $\geq B$ | $\geq B$      |
| Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração          |                  |                      |               |
| Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina |                  |                      |               |
| Resistência ao manchamento                                    | ISO 10545-14     | ISO 13006   $\geq 3$ | $\geq 3$      |
| Placas esmaltadas                                             |                  |                      |               |

| COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO                                                      | MÉTODO DE ENSAIO                                                                     | REQUISITOS                                                                                                  | ESPECIFICAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Coeficiente de atrito úmido</b>                                                  | NBR 16919                                                                            | NBR 16919  <br>< 0,4 instalações normais<br>≥ 0,4 locais onde se requer<br>resistência ao<br>escorregamento | ≥ 0,4         |
|  |  | <b>REV.02 - September - 2025</b>                                                                            |               |
| <b>CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA</b>                                                      | <b>CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO</b>                                                       |                                                                                                             |               |

embramaco.com.br